

RAPPORTO DI SINTESI

N. ordine: 1720/2011/03 – BB
Contract no.

04.10.2011
MAI/STS

Committente: Stora Enso Wood Products GmbH
Customer
Brand 44
AT-3531 Brand

Oggetto dell'incarico: Rapporto di sintesi sulle proprietà di resistenza al fuoco REI 120
Subject di elementi portanti in legno lamellare a strati incrociati impiegati come parete modello "Stora Enso CLT 100 C3s" \geq 100 mm tavolati con pannelli in gesso

Data dell'ordine: 24.10.2011 (scrittura)
Date of contract

Data di consegna del campione: --
Date of sample delivery

Periodo di sperimentazione: ottobre 2011
Date/Period of testing

Validità: ottobre 2011 – ottobre 2016
Period of validity

Pagine di testo: 3
Pages

Allegati: --
Enclosures

1. Incarico

Con scrittura del 24.10.2011 la società Stora Enso Wood Products GmbH, AT-3531 Brand, incaricava la Holzforschung Austria di stilare rapporti di sintesi riportanti la classificazione delle proprietà di elementi portanti in legno lamellare a strati incrociati. Il rapporto di sintesi fa riferimento al rapporto di classificazione 1720/2011/03 della Holzforschung Austria. In caso di eventuali incongruenze resta valido il rapporto originale.

2. Campo d'impiego

La classificazione è stata condotta in conformità al capitolo 7.3.2. della norma industriale austriaca ÖNORM EN 13501-2.

2.1. Classificazione degli elementi costruttivi

Tabella 1: Classificazione degli elementi costruttivi

Tavolato	Livello di applicazione	Elemento in legno lamellare a strati incrociati	Carico [kN/m]	Verbale di prova	Classificazione
cartongesso antincendio 12,5 mm	40 mm lana minerale	CLT 100 C3s 100 mm (3s – 30 40 30)	35	VFA – MA 39 2010-1377-04	REI 120

2.2. Valutazione

Sulla base delle prove condotte nell'ambito del progetto di ricerca "Sperimentazioni di base relative alla resistenza al fuoco di elementi costruttivi a telai in legno" e d'accordo con il Laboratorio di tecnologie edilizie dell'Istituto di sperimentazione e ricerca (VFA), responsabile dei test sul comportamento al fuoco per conto dell'Ente di prova, monitoraggio e certificazione della città di Vienna (MA 39), oltre che con l'Istituto IBS per i sistemi di protezione antincendio e la ricerca sulla sicurezza, è possibile affermare quanto segue:

- resistenza al fuoco almeno equivalente in caso d'impiego di un pannello in fibra di gesso conforme alla norma ÖNORM EN 15283-2 e al Benestare tecnico europeo (ETA) basato sulla procedura CUAP 05.04/04, o di un pannello in cartongesso (GKF) conforme alla norma ÖNORM B 3410
- resistenza al fuoco almeno equivalente in caso d'impiego di un ulteriore pannello in lana di legno ≥ 50 mm conforme a ÖNORM EN 13168 con 15 mm d'intonaco su lato non esposto al fuoco

- resistenza al fuoco almeno uguale in presenza di due strati di tavolato GKF/GF
- resistenza al fuoco almeno uguale del livello presentante listellatura o distanziatore a molla
- resistenza al fuoco almeno equivalente in caso d'impiego di:
 - lana di roccia (conforme a ÖNORM EN 13162) densità $\geq 30 \text{ kg/m}^3$
 - cellulosa (conforme a CUAP 12.01/02) densità $\geq 50 \text{ kg/m}^3$, classe di reazione al fuoco B
 - canapa (conforme a ETA 98/0009) densità $\geq 30 \text{ kg/m}^3$ oppure
 - lana di pecora (conforme a ETA 05/0021)
 - fibra di legno tenero (conforme a ÖNORM EN 13165) densità $\geq 45 \text{ kg/m}^3$ in luogo della lana di vetro (conforme a ÖNORM EN 13162) densità $\geq 11 \text{ kg/m}^3$
- resistenza al fuoco almeno uguale in presenza di ulteriori strati di facciata o rivestimenti di pannelli portaintonaco applicati sul lato non esposto al fuoco


Considerando le velocità di carbonizzazione riscontrate e i tempi di riferimento, si può affermare che le esigue variazioni di spessore dei singoli strati delle strutture da classificare rispetto alle strutture testate non si ripercuotono negativamente sulle classificazioni in oggetto.

3. Validità

In analogia alla validità del rapporto di classificazione, la validità è fissata per un periodo di cinque anni, dall'ottobre 2011 all'ottobre 2016.

Il presente documento non rappresenta un'approvazione del modello di articolo né una certificazione del prodotto.

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA


Dipl.-HTL-Ing. I. Matzinger
Ingenere incaricato




DI Dr. M. Teibinger
Direttore del Settore

In caso di controversia l'originale tedesco è evidente. Questa traduzione serve soltanto come informazione.